

FICHA TECNICA

DIQUE PINTURA PLASTICA

Código: 191.0100 **Grupo: Productos Antihumedad**

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de acabado mate sedoso, con conservante antimoho.

PROPIEDADES

* Muy buen poder cubriente.
* No salpica.
* Fácil aplicación.
* No amarillea.
* Muy lavable, pasados 15 días.
* Excelente resistencia a los álcalis.
* Con conservante antimoho.

USOS

Para paredes y techos enlucidos de yeso y paramentos enlucidos de cemento en exteriores e interiores, sometidos a ambientes húmedos y condensaciones superficiales que favorecen la formación de moho en viviendas y locales en general. Para casos especiales de industrias muy contaminantes de moho como plantas de productos alimenticios, leche y derivados, conservas, cervezas, panaderías, etc. es necesario imprimar adecuadamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo:	Copolímero vinil etílico
Pigmentos:	Dióxido de titanio
Disolvente:	Agua
Brillo:	Mate Sedoso.
Color:	Blanco.
COV:	20 g/L
Contenido en sólidos:	35 % en volumen. 51 % en peso.
Densidad (g/cc):	1,350. Aproximadamente.
Secado a 23ºC / 50% H.R.:	Al tacto : 1 hora.
Repintado:	4-5 horas. Adquiere su máxima resistencia a los 15 días.
Rendimiento teórico:	De 10 a 14 m²/L., según superficie.
Espesor de película:	70-100 micras húmedas. 25-35 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.
Resistencia al frote húmedo:	> 5.000 ciclos S/DIN 53778

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de aplicación: 5ºC. 35ºC

Máxima humedad relativa: 85 %.
No es recomendable aplicar a pleno sol ó temperaturas del soporte elevadas.

Útiles de Aplicación: Homogeneizar el producto antes de su utilización.

	Brocha/rodillo	Pistola airless
Disolvente:	Agua	Agua
Dilución:	0-5%	5-10%

Limpieza de útiles Agua.

SISTEMA DE APLICACIÓN: Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa: Las superficies deben estar consistentes y sanas en su totalidad. Limpiar y secar la superficie.

Superficies nuevas:

Albañilería: Aplicar una primera mano diluida al 10-15%. La segunda mano diluir hasta 5% si es preciso.

Yeso “muerto” o pulverulento: Fijar con Procolite Fondo Penetrante.

Hierro / Acero: Imprimar con Procofer Expert Mino Antioxidante o Procofer Expert Imprimación Antioxidante.

Madera: Imprimar con Selladora Universal o Acritec Multiprimer.

Superficies pintadas: Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar Dique Pintura Plástica.
En superficies interiores con temple ó en mal estado, aplicar una capa de Procofix, eliminando previamente desconchados y emplasteciendo si es preciso con Proplast.
En superficies desgastadas ó pulverulentas, aplicar previamente una capa de Procolite Fondo Penetrante.
Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

OBSERVACIONES Si las superficies a pintar están contaminadas de moho, es imprescindible que se limpien adecuadamente.

Teñido Si desea teñirse pueden utilizarse Colorantes LP ó Tinte Universal Procolor, como máximo 5%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad: Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje: 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.



AENOR ER Empresa Registrada ER-002/1/90



Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158